



Sendvičový panel SP2C PU AGRIPRO pro střechy

Tento panel s polyuretanovým (PUR) jádrem je díky optimalizovaným technickým vlastnostem ideálním řešením pro zemědělské budovy. Panel s novou povrchovou úpravou Ruukki Csafe™ zaručující vysokou funkčnost a snadnou údržbu se vyznačuje vynikající tepelnou izolací. Nová povrchová úprava Ruukki Csafe™ ve srovnání s běžnými povrchovými úpravami sendvičových panelů nabízí:

- Lepší odolnost proti poškrábání
- Lepší odolnost proti korozi
- Lepší odolnost proti nečistotám
- Lepší odolnost proti UV záření
- Lepší chemickou odolnost proti čpavku a hydroxidu sodnému

Aplikace:

- Střechy

Projektové a montážní služby jsou významnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s výhledem na urychlení projektů našich zákazníků.

Pomáháme vám vybrat si optimální výrobky a navrhnout budovu s využitím našich výrobků, stejně tak jako přijmout rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhraujeme si právo na provedení změn.

Copyright © 2013 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

Vlastnosti

Základní materiály:	PUR
Modulová/celková šířka (mm):	1 000 / 1 083
Délka (m):	2.0-12.0
Tloušťka vnějšího krytí (mm):	0.40
Tloušťka vnitřního krytí (mm):	0.40
Reakce na oheň:	B-s2, d0
Vystavení působení vnějšího požáru*	BROOF(t1)

Vlastnosti podle tloušťky panelu

Tloušťka (mm)	100/60	120/80	140/100
Váha (kg/m ²)	10,5	11,5	12,0
Hodnota U (W/m ² K)	0,33	0,24	0,20
Zvuková izolace Rw (dB)	24	24	24

Povrchové úpravy a barvy

Povrchové úpravy

Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy

Volitelná úprava pro vnější a vnitřní povrchy


Třídy korozivní agresivity C2-C3

Třídy korozivní agresivity C4

Polyester (25µm)

Povrchová úprava Ruukki Csafe™

Standardní barvy



RAL 9002 šedo-bílá

Vnější a vnitřní strana

Objednávka a dodávka

Formuláře objednávek

•

Certifikáty a schválení

- Certifikát kvality ISO 9001:2000
- Prohlášení o shodě
- CE podle EN 14509

Odbytová oblast

- Střední a východní Evropa
- Pobaltí